

クローズ店修復 施工前



植栽に影響与えない様養生し、飛散しない様スプレーで湿らせてケイカル板を剥し、接着剤等を剥す。洗浄後、タイル・目地等に残った接着剤を取り除く。柱下部のステンレス部分は、ディスクグラインダーで切り取った後、ケイカル板を剥す。再度洗浄後、拭き取り乾燥後、超親水性光触媒コート剤を塗付。



施工後



特殊タイル(光沢あり)の為コーティングによりタイル光沢に変化、不具合が生じる為中止。塗付面修復。

